



DESCRIPTION

Primaire alkyde à séchage rapide pour fer et alliages ferreux, exempte de rouille et de graisse.

DOMAINE D'UTILISATION

Très bon primaire pour fer et alliages ferreux, exemple de rouille et de graisse.
Utilisé pour les charpentes métalliques, matériel agricole, serrurerie, chaudronnerie industrielle et bâtiment, etc...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat velouté.
- Couleur : Blanc.
- Rendement : 7 à 9 m²/Kg.
- Densité : 1,57 +/- 0,05 à 25°C.
- Extrait sec en poids : 81 +/- 2 %.
- Viscosité : 105 KU +/- 5 au viscosimètre de Krebs à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Principalement le pinceau. Le rouleau peut être utilisé pour une seconde couche.
Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : D66 (White Spirit)

SÉCHAGE

- * Sec hors poussières : 1 heure.
 - * Sec au toucher : 6 heures.
 - * Temps de recouvrement : 24 H minimum.
- Épaisseur du film par couche en microns :
- * Sèche : 35 à 50 µm.
 - * Humide : 70 à 100 µm (deux couches).

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1kg, 5kg, 25kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°41.

Edition : Octobre 2021 par Colorado 10/21 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001