



DESCRIPTION

Apprêt monocomposant au four à base d'alkyde-mélamine et de pigments d'anticorrosion, Apprêt sans ponçage, peut être appliqué mouillé sur mouillé, appliquer sur supports métalliques bien dégraissés et poncés présente une très bonne adhérence et un excellent pouvoir garnissant il présente une bonne adhérence et un bon pouvoir garnissant.

DOMAINE D'UTILISATION

Apprêt au four est une sous couche pour peinture au four à usage industriel, bouteille de gaz, mobilier de bureau, signalisation et industrie automobile.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat satiné.
- Couleur : Au choix.
- Densité : $1,50 \pm 0,05$ selon la teinte.
- Viscosité : 180 ± 20 sec CF4 à 25°C.
- Extrait sec en poids : 77 ± 2 (%).
- Extrait sec en volume : 60 ± 2 (%).
- Rendement superficiel théorique : 6.6/kg/60µm.
- Adhérence : classe 0.
- Dureté pendulaire Persoz : ≥ 180 sec.
- Résistance au choc : ≥ 50 cm.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Diluant au four D77 jusqu'à 20%.

SECHAGE



Temps d'évaporation à 20°C : 10min.



Séchage au four (étuvage) (120° à 130°C) : 20 à 30 min

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

25 kg, 200 kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 109.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001