



DESCRIPTION

Peinture mate à base d'émulsions acryliques copolymères pour travaux standards.

DOMAINE D'UTILISATION

COLO 7000 s'applique sur revêtement en maçonnerie intérieur, extérieur; boiserie et plâtre, il possède une très bonne blancheur et un haut pouvoir couvrant et un bon accrochage. Il sèche rapidement, il est sans odeur et ne farine pas. Il est lavable et possède un grand facilité à l'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat.
- Couleurs : Livré en blanc, il peut être teinté avec nos Teintes 2000. Les teintes spéciales sont livrées pour des commandes supérieures à 100 Kg.
- Rendement : 5 à 6 m²/Kg selon la porosité du support. conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,68 ± 0.05 à 25° C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Extrait sec (en poids) : 74% ± 2%.
- Viscosité : 460 ± 50 poises au viscosimètre de Brookfield à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

COLO 7000 s'applique au rouleau ou au pinceau sans aucun risque de reprise ni de raccord. Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C, et supérieur à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 80 %.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution :

- * 1ère couche 15 à 20 % d'eau.
- * 2ème couche 10 à 15% d'eau.

SÉCHAGE

A 20° C et à 60% d'humidité :
 * Hors poussière : 15 min
 * Sec : 30 min
 Recouvrable après 3 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ EXTERIEUR (*)

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT FACADE P20 ou P10	1
COLOPRIM ou Colofix	1
COLO 7000	2

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou Colofix	1
COLENDUIT Extra B505 ou SP88	2
COLOFIX	1
COLO 7000	2

(*)Système conseillé pour protéger le support de la carbonatation grâce à sa résistance à la diffusion de CO₂.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

5 kg, 30 Kg et 45 Kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 172-1.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001