



DESCRIPTION

Finition nitrocellulosique garnissante, à séchage rapide.

DOMAINE D'UTILISATION

Colocar convient aux fonds neufs et/ou anciens de carrosserie automobile et industrie.

BASE CHIMIQUE

Laque nitro-cellulosique, à base de résine cellulosique.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Pouvoir garnissant élevé, permettant un bon remplissage des fonds.
Séchage rapide.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Densité relative : 0,98 à 1,30 ± 0.05.
- Extrait sec vol : 45 (%) ± 2.
- Extrait sec poids : 50 (%) ± 2.
- Couleur : Couleur au choix.
- Rendement : 8 m²/Kg/50 µm.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

- Rapport de mélange : 100 : 80 à 90 (Laque : diluant)
- Viscosité d'application (DINCUP 4mm 20°C) : 18-20 Sec (80 à 90% de C3 ou D33)

EMBALLAGE

0,25kg, 0,5kg, et 1kg, 5kg, 20kg.

SECHAGE



Durée d'évaporation à 20°C : 5-10 min.



Temps de séchage à 20°C : 20-30 min.

CONDITIONS ET METHODES D'APPLICATION

	Ouverture pistolet (mm)	Pression Pistolage (bars)
Pistolet à gravité	1.3-1.6	3.5-4.5
Pistolet aspiration	1.4-1.7	3.5-4.5
HVLP	1.3-1.8	selon fabricant
HE	1.2-1.8	selon fabricant
Nombre de couches/Epaisseur (µm)	1-3/40-80	

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°100.

Edition : Novembre 2022 par Colorado 11/22 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001

www.colorado.ma