



DESCRIPTION

COLOFLEX est une peinture à base de résines acryliques modifiées.

DOMAINE D'UTILISATION

COLOFLEX est une peinture d'étanchéité, élastique et imperméable. COLOFLEX possède une excellente flexibilité et une bonne résistance aux intempéries. Destinée pour les terrasses, toitures et façades latérales.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Satiné.
- Couleurs : suivant nuancier.
- Rendement : 1,5 à 2 m² / kg, conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,31 ± 0,05 pour le blanc et 1.28 ± 0,05 pour le rouge brique, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Extrait sec (en poids) : 58 à 61 % ± 2 selon la teinte.
- Viscosité : 550 ± 50 poises à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

- *Matériel d'application : Brosse, rouleau ou pistolet.
- *Mode d'emploi : Sur des surfaces poreuses, diluer la 1ère couche jusqu'à 50% avec de l'eau puis appliquer 1 à 2 couches sans dilution. Sinon, appliquer directement 2 ou 3 couches croisées sans dilution jusqu'à l'obtention d'une épaisseur de 1 à 1,2 mm minimum pour avoir une bonne étanchéité.
- *Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C, et supérieur à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 80 %.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution: A l'eau

SÉCHAGE

- Séchage à 20°C et 60% d'hygrométrie :
- * Sec : 6 à 8 heures.
- * Recouvrable : 24 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOFLEX	2

*COLOFLEX peut être garanti jusqu'à 10 ans sous certaines conditions: nous consulter.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1 kg, 5 kg et 20 kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 16.

Edition : Novembre 2020 par Colorado 11/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001