



## DESCRIPTION

Revêtement décoratif épais à base de copolymères acryliques en phase aqueuse.

Classification : NF T-36-005 : Famille II, classe 1b.

## DOMAINE D'UTILISATION

Particulièrement adapté à l'embellissement et la protection des façades, des couloirs, des halls, des salles d'attente, des cages d'escalier etc...

Perméabilité à la vapeur d'eau très élevée, excellente résistance à l'eau.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Produit Pâteux. Aspect granité et d'un mat naturel.
- Couleurs : Blanc, il peut être teinté avec nos Teintes 2000.
- Rendement : 1 à 1,5 m<sup>2</sup>/kg (selon la nature du support et le rouleau utilisé).
- Densité : 1,50 +/- 0,05 à 25°C pour le PG.  
1,60 +/- 0,05 à 25°C pour le GG.
- Viscosité : 2000 +/- 200 poises à 25°C (Brookfield).

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Les supports seront sains, propres, cohésifs et exempts de tous résidus ou autres pouvant nuire à la bonne adhérence de COLOGRAINS.

Température conseillée entre 5°C et 35°C.

Ne pas appliquer sur support gelés ou en cours de dégel, chauds ou en plein soleil, trempés ou sous pluie et vent fort.

Appliquer (sans diluer) avec un couteau de 20 cm et ressortir simultanément l'aspect décoratif voulu à l'aide du rouleau approprié (rouleau strié, rouleau à alvéoles ou autres).

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Eau courante.

## SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 65% d'humidité :

\* Hors poussière : 1h30min.

\* Sec : 3 heures.

\* Recouvrable : 12 heures.

\* Durcissement total : 15 jours.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLOGRAINS	1 à 2

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

20 kg.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 37.

Edition : Octobre 2021 par Colorado 10/21 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ;

Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001