



## COLOGRIFFI

### DESCRIPTION

Une dispersion aqueuse d'un copolymère vinylique spécialement conçu pour la fabrication de la Colle à Griffé.

### DOMAINE D'UTILISATION

La Colle pour revêtement Griffi est une colle utilisée dans la préparation d'un mélange avec les grains de sable et la poussière de marbre afin d'obtenir le Griffi. Il donne un bon accrochage, excellente stabilité et une bonne résistance à l'eau et aux intempéries. Le revêtement Griffi convient à tous les espaces exposés à l'extérieur (façades).

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Produit liquide et transparente.
- Couleurs : Transparent, peut être teinté avec la Teinte 2000.
- Rendement du mélange : 2 à 3 m<sup>2</sup>/Kg.
- Densité : 1,05 +/- 0,05 Kg/L à 20°C.
- Viscosité : 60 000 cpoises +/- 10000 à 25°C.

### PRÉPARATION DE SURFACE

Compte tenu des efflorescences que peuvent présenter ces supports et des risques de décollement de peinture, une préparation soignée est indispensable :

- \* Poncer vigoureusement à la brosse Chiendent.
- \* Ajuster et égaliser la surface à peindre.
- \* Poncer au papier abrasif fin.
- \* Dépoussiérer.
- \* Laver au jet d'eau si nécessaire.

### CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Pour une application facile et un rendement optimal, la surface doit être propre, saine et sèche. Si le support est humide; éliminer la source d'humidité et appliquer en impression une couche de COLOGRIFFI diluée environ 100% avec l'eau. Appliquer le mélange avec la taloche inox puis lisser le support avec une taloche spéciale. Après environ 10 heures de séchage, appliquer une couche de COLOGRIFFI pour la protection et la lavabilité.

### DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Détails de la préparation du mélange (Formule pour 100 kg de Griffé) :

- \* Prendre 4% de la Colle « COLOGRIFFI ».
- \* Rajouter 12% d'eau minimum.
- \* Rajouter au mélange 80% de poussière de marbre et 4% de grains de sable jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

### STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à six mois dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

### EMBALLAGE

1 kg, 4 kg et 30 kg brut

### SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pas de précautions particulières. Ne pas jeter les résidus dans les égouts. Consulter la fiche de données de sécurité N° 36.

Edition : Juin 2014 par Colorado (DC 28 D).  
Cette version annule et remplace les précédentes.