



DESCRIPTION

Peinture de finition à base de résines acryliques modifiées, ayant une bonne résistance anticorrosion et une bonne rétention de la brillance et de couleur.

DOMAINE D'UTILISATION

Bonne protection anticorrosion en combinaison avec une ou deux couches de primaire IRON EPOXY.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Satiné.
- Teinte : Au choix.
- Rendement théorique : 10m²/L/60µm .
- Densité : 1.6 ± 0,05 .
- Extrait sec en volume : 60 ± 2%.
- Extrait sec massique : 78 ± 2%.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

- * Matériel d'application : pistolet airless ou pneumatique, brosse et rouleau.
- * Limite d'application: Ne pas appliquer sur support condensant ou gelés, par température inférieure à 5° C, ni par humidité relative supérieure à 70%.
- * Température de support : entre 5°C et 40°C.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Diluant ; D55, D33, D77 (5 à 15%).

SYSTEME RECOMMANDE

Sur les supports métalliques, bien préparé :
 *1 couche du primaire iron epoxy,
 *1 à 2 couches de l'Intermédiaire Iron Epoxy,
 * 1 à 2 couches de finition COLOTEX.
 Autres systèmes nous consulter.

SÉCHAGE

Séchage à 20° C et 60% d'hygrométrie :
 * Hors poussière : 10min
 * Sec au toucher : 30Heures
 * Recouvrable : 12 Heures

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, dans son emballage d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

20 L .

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 175-1.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001