



DESCRIPTION

Peinture mâte à base de copolymères acryliques pour travaux soignés. Famille I, classe 7b selon la norme NFT 36-005.

DOMAINE D'UTILISATION

COLOVINYL 600 Extra s'applique sur revêtements en maçonnerie, boiserie et plâtre. Colovinyl 600 Extra possède une bonne opacité, une bonne blancheur ainsi qu'une grande facilité d'application et une bonne tenue à l'abrasion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mât et Lisse.
- Couleur : Livré en blanc, il peut être teinté avec nos teintes 2000. Les teintes spéciales sont livrées pour des commandes supérieures à 100 Kg.
- Rendement : 7 à 9 m²/Kg par couche selon la porosité du support, conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,69 ± 0,05 à 25°C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Extrait sec (en poids) : 73 ± 2%.
- Viscosité : 460 ± 50 poises à 25°C au Brookfield.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être saines, propres et sèches, convenablement préparées et conformes à la norme DTU 59.1.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

COLOVINYL 600 EXTRA s'applique au rouleau ou au pinceau sans aucun risque de reprise ni de raccord. Limite d'application: Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 80%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution:

- * 1ère couche 15 à 20 % d'eau.
- * 2ème couche +/- 10% d'eau.

SÉCHAGE

A 20° C et à 60% d'humidité :
 * Hors poussière : 15 min.
 * Sec : 30 min.
 Recouvrable après 4 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ (nous consulter)

■ EXTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT FACADE P20 ou P10	1
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLOVINYL 600 EXTRA	2

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX ou FORMORAL (*)	1
COLENDUIT Extra B505 ou SP88	2
COLOSTOP (Optionnel)	1
COLOVINYL 600 EXTRA	2

(*) En fonction du support.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg, 45kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 248.

Edition : Octobre 2021 par Colorado 10/21 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001