



## DESCRIPTION

Une peinture émulsion mate à base des résines acrylique pure et polysiloxane. Contient le dioxyde de titane, carbonate de calcium, et de l'eau. Protection fongicide.

## DOMAINE D'UTILISATION

Pour l'intérieur : Une peinture d'aspect très lisse et très lavable et mate.

Pour l'extérieur : Une peinture façade très résistante aux intempéries et aux moisissures.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mât et lisse
- Couleurs : Base P (teintes claires).
- Rendement : 6 à 8 m<sup>2</sup>/kg selon la porosité du support ou / 8 à 9 m<sup>2</sup> sur COLOPRIM, conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,57 +/- 0,05 à 25°C. conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 115 +/- 5 KU à 25°C.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1, et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Il s'applique au rouleau ou éventuellement au pinceau sur fonds propres, secs et dépoussiérés.

Bien mélanger avant utilisation.

Généralement, on applique deux couches diluées suivant la porosité du support.

Limite d'application :

Travaux intérieurs : Température minimal de 8°C et 35°C max, humidité relative inférieur à 70%.

Travaux extérieurs : Température minimal de 5°C et 35°C max, humidité relative inférieur à 80%.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : L'Eau.

\* 1ère couche : 10%.

\* 2ème couche : 5%.

## SÉCHAGE

Séchage à 20°C et à 60% d'humidité :

\* Hors poussière : 30 min

\* Sec : 3 heures

\* Intervalle entre couches : 12 heures minimum.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

### ■ EXTERIEUR (\*) :

| SYSTÈME             | NOMBRE DE COUCHES |
|---------------------|-------------------|
| COLOPRIM ou COLOFIX | 1                 |
| COLOXANE M.A.T      | 2                 |

(\*)Système conseillé pour protéger le support de la carbonatation grâce à sa résistance à la diffusion de CO<sub>2</sub>.

## LABELS ET CERTIFICATS

Classification AFNOR NFT 36005 : Famille 1-Classe 7b2/10c.

Conforme à la norme EN 1062-1.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

20 kg, 50 kg.

## SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°48.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001