



DESCRIPTION

Revêtement pour sol à base de résine époxy à 2 composants . A une grande résistance mécanique et chimique.

DOMAINE D'UTILISATION

Destiné pour la protection des supports en béton ou en ciment à usage industriel notamment les parkings, magasins, ateliers etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Brillant et lisse.
- Couleurs : 16 couleurs disponibles en plus des couleurs RAL.
- Rendement : 3 à 5 m² /Kg.
- Densité : 1,30 +/- 0,05 à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Le mélange des 2 composants se fait dans les proportions suivantes : 80% de base et 20% de durcisseur.

* Temps des maturations : 15 à 30 mn

* Durée de vie du mélange : 4 H

Dépassé ce délai, le produit prend en masse et devient inutilisable.

Le produit s'applique au rouleau sur le support sec et dépourvu de poussière.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur support condensant ou gelés, par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Diluant époxy H 303

SÉCHAGE

Séchage à 20°C et à 60 % d'humidité :

* Sec : 12 Heures

* Dur : 24 Heures

Pour une bonne résistance aux produits chimiques et la circulation des véhicules, la durée de séchage recommandée est de 7 jours.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
VERNIS BETONIX (option)	1
EPOXYDUR M.A.T.	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

Base : 4kg, 16 kg

Durcisseur : 1kg, 4 kg

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 33

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001