



DESCRIPTION

HYDROVINYL est une peinture mate à base de copolymères acryliques en phase aqueuse pour travaux soignés.

DOMAINE D'UTILISATION

HYDROVINYL s'applique sur revêtement en maçonnerie, boiserie et plâtre. Possède une très bonne blancheur, une grande facilité d'application et une bonne tenue à l'abrasion.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mât et Lisse.
- Couleur : Livré en blanc, il peut être teinté avec nos Teintes 2000.
- Rendement : 7 à 9 m²/Kg par couche selon la porosité du support. conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,69 ± 0,05 à 25°C. conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Extrait sec (en poids) : 73 ± 2%, conforme à la norme ISO3233-3 (2015).
- Viscosité : 460 ± 50 poises à 25°C au Brookfield.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

HYDROVINYL s'applique au rouleau ou au pinceau sans aucun risque de reprise ni de raccord.
 Limite d'application: Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés.
 Travaux intérieurs : Température minimal de 8°C et 35°C max, humidité relative inférieur à 70%.
 Travaux extérieurs : Température minimal de 5°C et 35°C max, humidité relative inférieur à 80%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

- Dilution:
- * 1ère couche 10 à 15 % d'eau.
 - * 2ème couche 5% d'eau.

SÉCHAGE

- A 20° C et à 60% d'humidité :
 * Hors poussière : 15 min.
 * Sec : 30 min.
 * Recouvrable après 3 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ (nous consulter)

■ EXTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT FACADE P20 ou P10	1
COLOPRIM , COLOFIX	1
HYDROVINYL	2

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX ou FORMORAL (*)	1
COLENDUIT Extra B505 ou SP88	2
COLOFIX (Optionnel)	1
HYDROVINYL	2

(*) En fonction du support.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à deux ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil dans son emballage d'origine, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

30 kg, 45 kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 196.

Edition : Septembre 2021 par Colorado 09/21 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001