



DESCRIPTION

Peinture mate à base de résines glycérophthaliques modifiées.

DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour les murs en ciment, plafond en Plâtre et Boiserie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat.
- Couleurs : Livré en blanc, peut être teinté avec Colopâte.
- Rendement : 8 à 10m²/Kg selon la teinte et la porosité du support, conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,75 ± 0.05 à 25°C (Blanc).conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Extrait sec (% en poids) : 84 ± 2 %.
- Viscosité :100 KU ± 5 à 25°C au viscosimètre de Krebs
- Incompatibilité : Fonds alcalins et fonds humides.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1, et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

ITOMAT s'applique au rouleau, au pinceau ou au pistolet.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés, par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 65%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

- Diluant : White Spirit (D 66)
- * Pinceau et rouleau : 2 à 4 %
 - * Pistolet : 10 à 15 %

SÉCHAGE

- A 20°C et 60% d'humidité :
- *Hors Poussière : 30 min.
 - *Sec : 1 heures
 - *Intervalle entre couches : 12 heures

SYSTÈME RECOMMANDÉ

- INTERIEUR (Supports hydrauliques : nous consulter)

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
ENDUITPAT P66 ou COLENDUIT	2
ITOMAT	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

5 kg, et 20 kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 84.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001