



DESCRIPTION

Peinture décorative conçue spécialement pour l'embellissement des intérieurs et procure une ambiance particulièrement feutrée et scintillante.

DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour une application sur murs intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Légèrement métallisé et nacré avec paillètes argentées.
- Couleur : Suivant notre nuancier.
- Rendement : +/- 4m²/kg (en 2 couches), conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,12 +/- 0,05 pour la base argentée 25° C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 1000 +/- 200 Poises à 25° C (Brookfield).

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Appliquer une couche de COLOFONDO et laisser sécher pendant 12 heures.
Appliquer la première couche de STELLA (diluée à l'eau jusqu'à 20%) et laisser sécher pendant 6heures.
Appliquer une deuxième couche de STELLA et éventuellement une troisième couche (diluées jusqu'à 20% avec l'eau).
Immédiatement après, lisser la surface à l'aide d'une taloche plastique avec des mouvements circulaires.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Produit prêt à l'emploi.
Bien mélanger le produit avec une spatule avant l'utilisation.
Peut être diluée jusqu'à 20 % avec de l'eau selon la méthode d'application utilisée.

SÉCHAGE

Séchage à 20 °C et 60 % d'humidité :
*hors poussière : 1 à 2 heures
* Recouvrable : 6 heures.
* Lavable après 20 jours (avec une couche de Coloprime).

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR (nous consulter):

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 ou SP88	2
COLOFONDO	1
STELLA	2
COLOPRIM (Pour la lavabilité)	1

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1 kg, 2,5 kg, 10 kg, 20 kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 98.

Edition : Janvier 2021 par Colorado 01/21 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001